

VÝSLEDKY CHEMICKEJ ANALÝZY CHEMICAL ANALYSIS RESULTS

Objednávateľ / Customer : ZMV s.r.o. Bratislava

Projekt / Project : P160095

Protokol / Protocol : 018 AM 2016

Stavba / Site : Prešov - Starý most

Spektrálny analyzátor / Spektralanalyse : PMI-MASTER-Smart s/n 57

Miesto / Place : Prešov

Poloha / Position : 11

Skúška podľa / Test according to : Postup P07 AM

Materiálové označenie / Material mark :

	Fe	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo
1	98,6	0,0904	0,331	0,712	0,0154	0,0089	0,0375	< 0,0030
2	98,7	0,0892	0,305	0,692	0,0144	0,0042	0,0370	< 0,0030
3	98,7	0,0885	0,318	0,704	0,0156	0,0050	0,0375	< 0,0030
Ave	98,7	0,0894	0,318	0,703	0,0151	0,0061	0,0373	< 0,0030

	Ni	Al	Co	Cu	Nb	Ti	V	W
1	0,0183	0,0619	< 0,0020	0,0537	< 0,0020	< 0,0010	0,0025	< 0,0400
2	0,0178	0,0592	< 0,0020	0,0513	< 0,0020	< 0,0010	0,0022	< 0,0400
3	0,0175	0,0594	< 0,0020	0,0520	< 0,0020	< 0,0010	0,0024	< 0,0400
Ave	0,0178	0,0602	< 0,0020	0,0523	< 0,0020	< 0,0010	0,0024	< 0,0400

	Pb	Sn	B	Ca	As	Bi	CE
1	< 0,0150	< 0,0020	< 0,0010	0,0016	< 0,0050	0,0248	0,278
2	< 0,0150	< 0,0020	< 0,0010	< 0,0010	< 0,0050	0,0238	0,268
3	< 0,0150	< 0,0020	< 0,0010	< 0,0010	< 0,0050	0,0246	0,272
Ave	< 0,0150	< 0,0020	< 0,0010	0,0010	< 0,0050	0,0244	0,273

Vykonal / Performed by : Marián Búran

Dátum / Date : 28. 6. 2016

Podpis / Signature :